

DESCRIZIONE

E' uno stucco in pasta a rasare per legno e muri, di facile applicazione. E' inodore e non imputridisce. La particolare composizione del prodotto lo rende atossico, non infiammabile e non nocivo. MODOSTUC è assolutamente esente da metalli pesanti. Disponibile in bianco e nove colori di cartella.

IMPIEGO

MODOSTUC è indicato per la stuccatura di muri, cemento, legno, ecc, oltre che per piccoli lavori di restauro.

MODO D'USO

Il prodotto può dirsi pronto all'uso, tuttavia si consiglia un premiscelamento prima dell'utilizzo, E' applicabile mediante spatole di acciaio flessibile su muro, cemento, legno, ecc. Non sono richieste precauzioni durante la fase di lavorazione.

CONFEZIONE

Bianco: 0,250-0,500-1-5-25 kg
Colorato: 0,500-1-5-25 kg

STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco e ventilato, lontano da sorgenti di calore ed al riparo dai raggi solari. Temperatura minima 5°C.

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Rev. 26.02.98

La presente annulla e sostituisce ogni altra precedente. I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o d'impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e /o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio contattare il nostro Ufficio Assistenza

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO SPECIFICO	1,92-1,96 gr/ml
RESIDUO SECCO (% in peso)	78
VISCOSITA'	Tixotropico
PUNTO DI FIAMMA (°C)	N.D.
VITA DI STOCCAGGIO (mesi)	12
SOVRAVERNICIABILITA' (h)	6

INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE

APPLICAZIONE	DILUIZIONE
SPATOLA	0
FRATTAZZO	0
ESSICCAZIONE (Fuori Polvere)	N.D.
ESSICCAZIONE (Secco al tatto)	1 h
ESSICCAZIONE (Secco in profondità)	10 h

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di MODOSTUC con un consumo medio di kg/mq
da applicarsi al prezzo di EURO..... al mq
compreso materiali e mano d'opera,
escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.